

PERFORMANS BEYANI (NO: PB 01)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği'nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu	Beton Agregaları / 0/4mm.
2. Kullanım amacı/amaçları	Beton yapımında kullanılır.
3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi	TK Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkez: Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fikret Gündoğan Sokak Ersoylar No:24 İç Kapı No:1 Silivri İSTANBUL Üretim Yeri: Badalan Mevkii Marmara BALIKESİR
4. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi	Mevcut Değil
5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri	Sistem 2+
6. Uyumlaştırılmış standard Onaylanmış Kuruluş	EN 12620:2002+A1:2008 UNIVERSAL SERTİFİKASYON UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. (No:2163)

7. Beyan edilen performans

Agrega Tane Büyüklüğü: 0/4 mm.			
Temel Karakteristikler	Performans	Toleranslar	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Tane Sınıfı Kategorisi	G _F 85		EN 12620
Tane Büyüklüğü Dağılımı	Elekten geçen kütlece yüzde		EN 933-1
4 mm	%95,76	±5	
2 mm	%76,88	-	
1 mm	%53,76	±20	
0.250 mm	%27,44	±20	
0.063 mm	%11,68	±3	
Gevşek Yığın Yoğunluğu (Mg/m ³)	1,689	± %20	EN 1097-3
Tane Yoğunluğu (Mg/m ³)	Pa=2,77 - Prd=2,64 - Pssd=2,69	± %20	EN 1097-6
Su Emme Oranı	%1,83	±1	EN 1097-6
Çok İnce Malzemenin Muhtevası	F16	-	EN 933-1
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	-	Max 3,00	EN 933-9
Klorür	%0,0019	Max %0.01	EN 1744-1
Asitte Çözünebilen Sülfatlar	AS _{0,2}	≤ 0.2	EN 1744-1
Basınç Dayanımındaki Azalış	%3,6	Max %20	EN 1744-1
Katılma Süresindeki Artış	30 dak.	Max 120	EN 1744-1
Toplam Kükürt	Eser miktarda	<%1	EN 1744-1
Humus Muhtevası	Yoktur	Max % 0.01	EN 1744-1
Fulvo Asit Muhtevası	Yoktur	Max % 0.01	EN 1744-1
Hacim Kararlılığı- Kuruma büzülmesi	%0,033	Max % 0.075	EN 1367-4
Alkali-Silika Reaktifliğine Dayanıklılık	%0,0178	Max % 0.2	Kullanım yerinde geçerli olan mevzuat
Petrografik Tanım	DOLOMIT	-	EN 932-3
Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.			

8. Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası No: 2163-CPR-XXX

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı Adına İmzalayan:

TK STONE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
Piri Mehmet Paşa Mah. Fikret Gündoğan Sk.
Ersoylar No:24/1 Silivri/İSTANBUL
Silivri V.D. 843 064 5042 TİC Sic.No:1024043
Mersis:080845064536700001

..... / Genel Müdür

SİLİVRİ / İSTANBUL – 29/08/2025

PERFORMANS BEYANI (NO: PB 03)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği'nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu	Beton Agregaları / 11,2/22,4 mm
2. Kullanım amacı/amaçları	Beton yapımında kullanılır.
3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi	TK Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkez: Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fikret Gündoğan Sokak Ersoylar No:24 İç Kapı No:1 Silivri İSTANBUL Üretim Yeri: Badalan Mevkii Marmara BALIKESİR
4. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi	Mevcut Değil
5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri	Sistem 2+
6. Uyumlaştırılmış standard Onaylanmış Kuruluş	EN 12620:2002+A1:2008 UNIVERSAL SERTİFİKASYON UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. (No:2163)

7. Beyan edilen performans

Agrega Tane Büyüklüğü: 11,2/22,4 mm.			
Temel Karakteristikler	Performans	Toleranslar	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Tane Sınıfı Kategorisi	G _c 85/20		EN 12620
Gevşek Yığın Yoğunluğu (Mg/m ³)	1,366	± %20	EN 1097-3
Tane Yoğunluğu (Mg/m ³)	Pa=2,74 Prd=2,69 Pssd=2,71	± %20	EN 1097-6
Su Emme Oranı	%0,65	±1	EN 1097-6
Çok İnce Malzemenin Muhtevası	f _{1,5}	-	EN 933-1
İri Agreganın Tane Şekli	NPD	-	EN 933-3
İri Agreganın Şekil İndeksi	SI15	-	EN 933-4
İri Agreganın Parçalanmaya Karşı Direnci	LA ₂₅	Max:35	EN 1097-2
Klorür	%0,0019	Max %0.01	EN 1744-1
Asitte Çözünebilen Sülfatlar	AS _{0,2}	-	EN 1744-1
Basınç Dayanımındaki Azalış	%3,60	Max %20	EN 1744-1
Katılma Süresindeki Artış	30 dak.	Max 120	EN 1744-1
Toplam Kükürt	ESER MİKTARDA	<%1	EN 1744-1
Humus Muhtevası	Yoktur	Max % 0.01	EN 1744-1
Fulvo Asit Muhtevası	Yoktur	Max % 0.01	EN 1744-1
Donma-Çözünme direnci	MS18	Max:18	EN 1367-1
Hacim Kararlığı- Kurum büzülmesi	%0,033	Max % 0.075	EN 1367-4
Alkali-SilikaReaktifliğine Dayanıklılık	%0,0178	Max % 0.2	Kullanım yerinde geçerli olan mevzuat
Petrografik Tanım	DOLOMIT	-	EN 932-3
Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.			

8. Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası No: 2163-CPR-XXX

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı Adına İmzalayan:

TK STONE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
Piri Mehmet Paşa Mah. Fikret Gündoğan Sk.
Ersoylar No:24/1 Silivri/İSTANBUL
Silivri V.D. 845 054 982 Tic Sic.No:1024043
Mersis:08045064636700001

..... / Genel Müdür

SİLİVRİ / İSTANBUL – 29/08/2025

PERFORMANS BEYANI (NO: PB 03)

305/2011 nolu AB Yönetmeliği'nin Ek III paragrafı uyarınca (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)

1. Ürün Tipi Kimlik Kodu	Beton Agregaları / 11,2/22,4 mm
2. Kullanım amacı/amaçları	Beton yapımında kullanılır.
3. İmalatçının adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi	TK Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkez: Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fikret Gündoğan Sokak Ersoylar No:24 İç Kapı No:1 Silivri İSTANBUL Üretim Yeri: Badalan Mevkii Marmara BALIKESİR
4. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı adresi	Mevcut Değil
5. Yapı Malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri	Sistem 2+
6. Uyumlaştırılmış standard Onaylanmış Kuruluş	EN 12620:2002+A1:2008 UNIVERSAL SERTİFİKASYON UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. (No:2163)

7. Beyan edilen performans

Agrega Tane Büyüklüğü: 11,2/22,4 mm.			
Temel Karakteristikler	Performans	Toleranslar	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Tane Sınıfı Kategorisi	G _c 85/20		EN 12620
Gevşek Yığın Yoğunluğu (Mg/m ³)	1,366	± %20	EN 1097-3
Tane Yoğunluğu (Mg/m ³)	Pa=2,74 Prd=2,69 Pssd=2,71	± %20	EN 1097-6
Su Emme Oranı	%0,65	±1	EN 1097-6
Çok İnce Malzemenin Muhtevası	f _{1,5}	-	EN 933-1
İri Agreganın Tane Şekli	NPD	-	EN 933-3
İri Agreganın Şekil İndeksi	SI15	-	EN 933-4
İri Agreganın Parçalanmaya Karşı Direnci	LA ₂₅	Max:35	EN 1097-2
Klorür	%0,0019	Max %0.01	EN 1744-1
Asitte Çözünebilen Sülfatlar	AS _{0,2}	-	EN 1744-1
Basınç Dayanımındaki Azalış	%3,60	Max %20	EN 1744-1
Katılma Süresindeki Artış	30 dak.	Max 120	EN 1744-1
Toplam Kükürt	ESER MİKTARDA	<%1	EN 1744-1
Humus Muhtevası	Yoktur	Max % 0.01	EN 1744-1
Fulvo Asit Muhtevası	Yoktur	Max % 0.01	EN 1744-1
Donma-Çözünme direnci	MS18	Max:18	EN 1367-1
Hacim Kararlığı- Kurum büzülmesi	%0,033	Max % 0.075	EN 1367-4
Alkali-SilikaReaktifliğine Dayanıklılık	%0,0178	Max % 0.2	Kullanım yerinde geçerli olan mevzuat
Petrografik Tanım	DOLOMIT	-	EN 932-3
Ürünlerimiz sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içermemektedir.			

8. Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası No: 2163-CPR-XXX

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanının birinci ve ikinci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, bu performans beyanının 7 nci maddesinde beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu performans beyanının 3.maddede tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı Adına İmzalayan:

TK STONE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
Piri Mehmet Paşa Mah. Fikret Gündoğan Sk.
Ersoylar No:24/1 Silivri/İSTANBUL
Silivri V.D. 845 054 9362 T.C. Sic.No:1024043
Mersis No:0845064636700001

..... / Genel Müdür

SİLİVRİ / İSTANBUL – 29/08/2025